

Sublimate ecoplus

Carta transfer per sublimazione inkjet eco plus
Inkjet dye-sublimation transfer paper eco plus

Tecnologie di stampa

Print technology

> **Pigmento
sublimatico**

> **sublimation
pigment**

| Proprietà Characteristich | Unità Unit | Valore Value | Tolleranza Tolerance | Metodo Method |
|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Grammatura Grammage | g/m ² | 70 | ± 3 | KS M ISO 536 |
| Spessore Thickness | µm | 84 | ± 3 | KS M ISO 534 |
| Umidità Moisture | % | 5.0 | ± 1.0 | KS M ISO 287 |
| Luminosità Brightness | % | 85 | | KS M ISO 2470-2 |

Valori soggetti a possibili modifiche senza preavviso.

Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulla nostra esperienza e conoscenza e devono essere considerate come una raccomandazione generale.

Values subject to possible changes without notice.

All technical information provided is based on our experience and knowledge and should be considered as a general recommendation.